

HENEDUR EUROGRUND

TERMÉKLEÍRÁS

Gyorsan száradó, egykomponenses alapozó, mely kitűnően tapad vasra és acélra.

FELHASZNÁLÁS

Műgyanta alapozó vas- és acél aljzatokra. A megfelelő fedőlakkal kombinálva olyan bevonati rendszert kapunk, mely alkalmas az átlagos és enyhe igénybevételekre. Problémamentesen felhordható egy rétegben 60 – 80 µm száraz rétegvastagságban (Airless szórással).

MŰSZAKI ADATOK	
Összetétel	Alacsony szárítóolaj tartalmú alkidgyanta, ólom- és kromátmentes pigmentek
Színárnyalat	Beige, szürke, vörösbarna (300 kg fölött egyéb színárnyalatok is)
Szállítási viszkozitás	43" ± 3 DIN 53211 6 mm, 20°C
Sűrűség	1,42 – 1,46 g/cm ³ a színárnyalattól függően
Szárazanyag tartalom tömeg	70 - 72 % a színárnyalattól függően
Szárazanyag tartalom térfogat	51 – 53 % a színárnyalattól függően
Elméleti kiadósság	Kb. 11,2 m ² /kg, 40 µm száraz film rétegvastagságnál
Nedvesfilm tényező:	1,9 – 1,95 a színárnyalattól függően

FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK

Aljzatelőkészítés

Az aljzatot szakszerűen kell előkészíteni (pormentes és száraz legyen), valamint elválasztó anyagoktól (zsír, szilikon, reve, hengerlésnyom) mentesnek kell lennie. Az esetlegesen meglévő alapozó rétegek teherbírását ellenőrizni kell. A rozsdát mechanikusan csiszolással, keféléssel vagy homokszórással kell eltávolítani. Be kell tartani az EN ISO 12944 1-8 részekben megadott irányelveket.

Feldolgozás

A bevonat felépítése	1-2 x HENEDUR Eurogrund 1-2 x HENEDUR Eurodeck, HENEX Decklack, HENEDUR RS Decklack vagy HENEDUR RS-M Decklack fedőfestékek		
Felhordás	Szórással, kisebb felületekre ecsettel is.		
Szórásos felhordás	Szórási nyomás	Fúvóka	Szórási viszkozitás DIN 53211 4 mm, 20°C
- levegős/poharas pisztollyal	3 – 5 bar	1,5 – 2,0 mm	25 – 30"
- Airmix/Airless	120 150 bar	0.23 0.33 mm	120 – 160"
A szórási nyomás- és fúvóka paraméterek csak irányadók, melyeket laboratóriumi körülmények között mértek, a gyakorlatban a felhasználási céltól és a felhasználótól függően ettől eltérő értékek is lehetségesek.			
Gyakorlati kiadósság:	6 – 6,5 m ² / kg 40 µm száraz rétegvastagság esetén		
Hígítás	Ecsettel való felhordáshoz:	Hígítatlanul	
	Szóráshoz:	Verdünnung für Henex hígítóval (max. 10 %-ban)	
Száradási idő	Porszáraz:	Kb. 30 perc elteltével	
	Fogható:	Kb. 60 perc elteltével	
	Átfesthető:	Kb. 6 óra elteltével	
Átfesthetőség:	HENEDUR Eurodeck, HENEDUR Decklack, HENEDUR RS Decklack, HENEDUR RS-M Decklack stb. fedőfestékekkel		

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a beszerelésre, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit

Henelit International Kft. • H-8000 • Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 2. • Telefon 0622/514-510 • Fax 0622/514-514

HENEDUR Eurogrund / 2. oldal

Tárolhatóság	Minimum 12 hónap lezárt, eredeti kiszerelésben +10 és 30°C közötti tárolási hőmérsékleten
Kiszerelés	35 kg

16/01637/09.07/smi

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit

Henelit International Kft. • H-8000 • Alba Ipari Zóna, Zsúrló u. 2. • Telefon 0622/514-510 • Fax 0622/514-514