

POLYLACK WOOD BIANCO AQUA

MŰSZAKI ADATLAP

Leírás: vízzel hígítható, vinil-acetát kopolimer diszperzió alapú, hőre habosodó festék

Felhasználási terület: beltéri fafelületek és faanyagú tartószerkezetek tűz elleni védelme, égéskésleltetése

Tűzvédelmi osztályba sorolás: B-s2,d0

Műszaki adatok

Szín: fehér

Szilárdanyag tartalom: 67 ± 2 tömeg %

Sűrűség: $1,25 \pm 0,06$ g/cm³

Anyagszükséglet: 0,3 kg/m²

Száradás: átlagos száradási idő 20°C-on: porszár 1 óra, átszáradt 24 óra múlva

Felület előkészítés: a fa felület por- és egyéb szennyeződéstől mentes legyen korábban már kezelt (lakkozott vagy festett) felületeken nem alkalmazható

Feldolgozás : a festéket felkeverés után +5 °C és + 40 °C között, ecsettel, hengerrel vagy gépi szórással kell felhordani a szükséges mennyiségben +5 °C alatt a feldolgozás nem javasolt!

Hígító: a festék felhasználásra kész, de szükség esetén (pl. levegő porlasztásos szórás) 1-3% vízzel hígítandó

Kiegészítő információk: a termék fagyveszélyes! A termék feldolgozásával kapcsolatos további információkat a „Munkautasítás” tartalmazza.

a termék nem alkalmazható játékok, méhkasok, hajtató és üvegházak, és élelmiszerekkel közvetlenül érintkező tárgyak faanyagaihoz; nem alkalmazható kültéren, páralecsapódásnak, felnedvesedésnek, csapó esőnek kitett helyeken

Tárolhatóság: eredeti gyári csomagolásban a gyártástól számított 1 évig

Kiszerezés: 20 kg-os műanyag vödör

Engedélyek: ÉME A-381/2005

www.dunamenti.hu

