



Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG

Ignaz-Köck-Straße 15

1210 WIEN

Österreich

MŰSZAKI ADATLAP

KH-ES-Lack ÖBB (kromátmentes)

Leírás:	vízzel hígítható, levegőn száradó alkid-diszperzió alapú vastagbevonat; kiváló mechanikai tulajdonságok, és kitűnő korrózióvédő képesség jellemzi
Szín:	RAL szerint selyem-matt változatban
Felhasználás:	tehervagonok, alvázak és forgóvázak festésére kifejlesztett ÖBB engedéllyel rendelkező anyag (ÖBB/23 fejezet)
Felület előkészítés:	szemcseszórás Sa 2,5 tisztasági fokozatig
Felhordás:	ecsetelés, hengerezés, Airless és Airmix szórás
Feldolgozás :	optimális hőmérséklet 18-28 °C; relatív nedvesség tartalom 40-60 % ; száradás során a relatív nedvesség tartalom max. 80 % 10 °C alatt feldolgozása nem javasolt airless és airmix szórás: fúvóka 0,33-0,38 mm, ≥ 150 bar, szállítási formában, de max. 3% vízzel hígítva
Rétegvastagság:	80-150 µm között
Kiadósság:	0,310 kg/m ² /100 µm (elméleti)
Hígítás:	közepes keménységű normál csapvíz
Száradási idő:	porszáraz kb. 1 óra / 100 µm/ 20 °C fogásbiztos kb. 3 óra / 100 µm/ 20 °C átfesthető kb. 16 óra/100 µm/ 20 °C
Viszkozitás:	tixotróp
Sűrűség:	kb. 1,30±0,1 g/cm ³ szintől függően
Szilárdanyag tartalom:	43±3 térfogat %, . 58±3 tömeg %
Tárolhatóság:	eredeti kiszerelésben a gyártástól számított 1 évig
Kiszerelés:	200 literes műanyag hordó

Adatlapunk legjobb tudásunk és tapasztalatunk szerint készült. Miután a felhordási technológiára nincs befolyásunk, csupán termékeink állandó minőségét tudjuk garantálni. A változtatás jogát fenntartjuk!