



Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG

Ignaz-Köck-Straße 15

1210 WIEN

Österreich

MŰSZAKI ADATLAP

REM – AK CORROPRIMER

Leírás:	alkidgyanta alapú, cinkfoszfátot tartalmazó korróziógátló alapozó	
Szín:	vörösbarna (ca. RAL 3009) szürke (ca. RAL 7011, RAL 7035 és RAL 7032) kívánságra egyéb színek is	
Felhasználás:	vas- és acélfelületek pl. acélszerkezetek, készülékek, berendezések, csővezetékek korróziógátló alapozása	
Felület előkészítés:	szemcseszórás EN ISO 12944/4 szerint min. Sa 2 tisztasági fokra	
Felhordás:	ecsetelés, hengerezés, levegős vagy airless szórás	
Rétegvastagság:	40-80µm javasolt	
Kiadósság:	0,110 kg/m ² /40µm (elméleti) 9-10 m ² /kg/40 µm (elméleti) szemcseszórt felület esetén a rétegvastagság az érdesség felével növelendő.	
Hígítás:	Verdünnung 500 hígítóval	
Száradási idő:	porszáraz	kb. 20 perc múlva 40 µm/20°C esetén
	fogásbiztos	kb. 40 perc múlva 40 µm/20°C esetén
	átfesthető	kb. 3 óra múlva 40 µm/20°C esetén alkidgyanta alapú festékekkel
Viszkozitás:	tixotróp	
Sűrűség:	kb. 1,4 g/cm ³	
Szilárdanyag tartalom:	kb. 51 térfogat%, kb. 71 tömeg%	
VOC:	377 g/l	
Hőállóság:	max. 120°C	
Tárolhatóság:	eredeti kiserelésben a gyártástól számított 1 évig	
Kiserelés:	nettó 28 kg-os kannában	

Adatlapunk legjobb tudásunk és tapasztalatunk szerint készült. Miután a felhordási technológiára nincs befolyásunk, csupán termékeink állandó minőségét tudjuk garantálni. A változtatás jogát fenntartjuk!