



Rembrandtin

REMBRANDTIN LACK GmbH Nfg. KG

Ignaz-Köck-Straße 15

1210 WIEN

Österreich

MŰSZAKI ADATLAP

REM – AK DS GLIMMER EXPRESS

Leírás: alkidgyanta alapú, csillámot tartalmazó vastagrétegű fedőfesték, amely UV álló pigmentálásának köszönhetően kül-és beltéren egyaránt alkalmazható

Szín: RAL és NCS szerint – **gyártás színkeverő rendszerben azonnal**

Felhasználás: alapozott vas- és acélfelületek pl. acélszerkezetek, készülékek, berendezések, csővezetékek selyemfényű fedőfestéke; normál és mérsékelt ipari környezetben (C4) alkalmazható; C2-M igénybevétel esetén 80 µm-ban önmagában is megfelelő

Felület előkészítés: a felület zsír- olaj- nedvesség- és pormentes legyen

Felhordás: ecsetelés, hengerezés, levegős vagy airless szórás

Rétegvastagság: 40-100 µm javasolt

Kiadósság: 0,16 kg/m²/60 µm (elméleti)
6 m²/kg/60 µm (elméleti)

Hígítás: Verdünnung 500 hígítóval vagy lakkbenzinnel

Száradási idő: porszáraz kb. 30 perc múlva
fogásbiztos kb. 1 óra múlva
átfesthető kb. 8 óra múlva)

Viszkozitás: tixotróp

Sűrűség: kb. 1,2 ± 0,2 g/cm³ szintől függően

Szilárdanyag tartalom: kb. 48 térfogat %, kb. 68 tömeg %

VOC: 426 g/l

Tárolhatóság: eredeti kiszerelésben a gyártástól számított 1 évig

Kiszerelés: nettó 20 kg-os kannában