

Agrosit OneCoat 50

1K alkidgyanta alapú egyrétegű festék



Termék áttekintés

Termék leírás	Egykomponensű, gyors száradású, korrózióvédő pigmentet is tartalmazó egyrétegű selyemfényű festék
Kötőanyag / active pigment	Alkid gyanta és cink foszfát
Tulajdonságok	Kül-és beltéri acélszerkezetek korrózióvédelmére alkalmas nem agresszív igénybevétel esetén pl:csarnok szerkezetek, támasztó elemek, daruk, gépek, motorok és elektromos egységek burkolata horganyzott felületre nem javasolt.
Jellemző tulajdonságok	Gyorsan száradó, ólom és kromát mentes bevonat, amely külön alapozó nélkül használható.
Szín	RAL színek szerint.
Csomagolási egység	25 kg
Tárolás	Eredeti gyári kiszerelési egységben, száraz és hűvös helyen 18 hónapig tárolható.
Minőség biztosítás	A termék magas minősége érdekében az alapanyagok és az eljárások szigorú ellenőrzése szükséges, így a gyári vegyészek a beérkezéstől a kibocsátásig ellenőrzik az anyagokat. Az Avenarius-Argo a TÜV által jóváhagyott és kontrollált ISO 9001-2015 Minőségbiztosítási rendszer szerint dolgozik és elnyerte a Responsible Care minősítést.

Technikai adatok

Kiadósság	<ul style="list-style-type: none"> Elméleti: 0,16 kg/m² / 60 µm száraz bevonat
Javasolt rétegvastagság	60 µm száraz, ami megfelel 120 µm nedves rétegvastagságnak
Sűrűség	Ca. 1,25 kg/l.
Nem illó anyagtartalom	<ul style="list-style-type: none"> m/m tömeg%: 66 %. v/v térfogat%: ca. 50 %
Lobbanás pont	30°C.
Száradás	DIN 53150 szerint, 60 µm rétegvastagság esetén 23°C-on: <ul style="list-style-type: none"> 1. fokozat (porszár): 60 perc 4. fokozat (érintésre száraz): 6 óra, (60°C-on 30 perc) .
Fényesség	Selyemfényű.
VOC	Biztonsági adatlap szerint.
Hígító	Verdünnung 65, 102 és 500 a felhasználástól függően

Ellenállóképesség

Kémiai	Vízes igénybevételnek rövid ideig ellenálló.
Mechanikai	Alacsony ill. mérsékelt igénybevételnek ellenáll
Időjárás	Vidéki környezetben időjárás álló.
Hő	120°C száraz meleg.

Felhasználás

Felület előkészítés	<ul style="list-style-type: none"> Vas, acél: A felület zsír, olaj és egyéb szennyeződésektől mentes legyen. Szemcseszórás Sa 2½ tisztasági fokozatig (EN ISO 8501-1).
Rétegfelépítés	1 – 2x Agrosit One Coat 50
Anyag előkészítése	Használat előtt jól fel kell keverni .
Felhasználás körülményei	5°C alatt ill. 80 % relatív nedvesség tartalom fölött nem szabad feldolgozni, a felület hőmérséklete 3°C-kal haladja meg a harmatpontot.
Felhordási mód	<ul style="list-style-type: none"> • Ecset. • Henger. • Levegős és airless szórás .
Átfesthetőség	Önmagával 6 óra 23°C-os száradás vagy 30 perc 60°C-os száradás után
Felújító, javító festés	A felújítandó felületet meg kell csiszolni, és meg kell tisztítani. Kétség esetén próba felület festése javasolt. Részleges javítás esetén a szín ellenőrzése javasolt felhasználás előtt.

Kémiai törvényi szabályozás

Hulladék kezelés	A festék maradvány és csomagoló anyaga veszélyes hulladékként kezelendő, a háztartási szemétként nem dobható. Vízvezeték rendszerbe, földbe ne kerüljön.
-------------------------	--

Technical information: Agrosit OneCoat 50

This technical information has been compiled based on state-of-the-art technology and on our experience. Due to the many different substrates and conditions of objects, we cannot be held liable for the content of our technical information. The information therefore does not release the buyer / user from his responsibility to professionally test our materials for suitability for the envisaged application under the specific conditions of the object. The release of a revised version / new PDF version shall render this data sheet invalid.

Technical advice

This data sheet cannot address all substrates found in practice and their treatment in terms of applying this product. Our technical advisers will gladly assist you with additional detailed and specific information you might need.

Avenarius-Agro GmbH

Head office and Works: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telephone: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenarius-agro.at, E-mail: office@avenarius-agro.at
Vienna branch: A-1110 Vienna, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-mail: wien@avenarius-agro.at

HUNGARY:

CALSOM COLOR KFT.

www.calsom.hu

info@calsom.hu