

Agrozinc ES

Etilszilikát alapú cinkporos alapozó

TERMÉK ÁTTEKINTÉS

Termék leírás:	Gyorsan száradó, etilszilikát alapú egykomponensű cinkporos alapozó. Alacsony oldószer tartalom, magas hőállóság jellemzi.
Különleges tulajdonságok:	Magas cinkpor tartalmú, víz- és nedvességálló korrózió gátló alapozó kitűnő hőállósággal.
Felhasználási terület:	Kiváló minőségű korrózió gátló alapozó acélszerkezetek védelmére, ahol követelmény a hőállóság és oldószerekkel, vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség
Ellenállóképesség:	
Kémiai:	Vízzel, kondenzvízzel és vízmentes oldószerekkel szemben ellenálló Savakkal és lúgokkal szemben nem ellenálló.
Mechanikai:	Mechanikai hatásokkal szemben ellenálló, kemény bevonat
Időjárás:	Nagyon jó ellenálló képesség.
Hőállóság:	+ 500°C száraz meleg tartósan, rövid ideig 600 °C-ig .
Szín:	szürke

TECHNIKAI ADATOK

Sűrűség:	2,56 kg/ltr
Lobbanás pont:	19 °C
Térfogatós szilárd anyag tartalom:	62 % (DIN 53219)
Javasolt rétegvastagság:	50 - 80 µm száraz, ami megfelel ~ 80 - 160 µm nedves rétegnek
Rétegek száma:	1 – 2
Kiadósság:	Elméleti 50 µm száraz rétegvastagság esetén..... 0,21 kg/m²
Száradás (23°C/):	1 fokozat: 7 min. (porszáráz) 4 fokozat: 15 perc (fogásbiztos)
Hígító:	VERDÜNNUNG 202

FELHORDÁSI ÚTMUTATÓ

Felület előkészítés:	Szemcseszórás Sa 2 ½ tisztasági fokozatra. A felület száraz, szennyeződésektől mentes legyen.
Javasolt bevonatrendszer:	1 – 2x AGROZINC ES 1 – 2x AGROPOX közbenső/fedő vagy 1 – 2x AGROPUR fedő
Felhordás:	Felhasználás előtt alapos keverés szükséges. Airless szórással javasolt felhordani max. 5% Verdünnung 202 alkalmazásával, nyomás 250 bar, fúvóka 0,5 mm. A gyors száradás miatt ecset és henger alkalmazása csak kisebb felületek javító festése esetén javasolt.
Átfesthetőség:	Önmagával 12 óra, fedőfestékkel 24 óra Olajos, vagy olajmódosított alkidgyantás típusú festékkel nem javasolt az átfestés.
Eszközök tisztítása:	Verdünnung 202, a megszáradt festék az eszközökről csak mechanikailag tisztítható le.
Tárolás:	Eredeti gyári csomagolásban a gyártástól számított 9 hónapig tárolható.

Avenarius-Agro GmbH

A-4600 Wels Industriestraße 51

Phone (07242) 489-0

Fax (07242) 489-5700

Internet: <http://www.avenarius-agro.at> Email: office@avenarius-agro.at

HUNGARY:

CALSOM COLOR KFT.

Ipari Festékkereskedelem

tel/fax: +36-1-240-50-08

mobil: +36-20-9553-894

e-mail: info@calsom.huweb: www.calsom.hu