

HENEDUR EURODECK

TERMÉKLEÍRÁS

Gyorsan száradó, olajálló fedőfesték, mely a HENEDUR Eurogrund korróziógátló alapozóval kombinálva kiváló korrózióvédelmet nyújt.

FELHASZNÁLÁS

Ideális fedőbevonat kül- és beltéri gépekhez és olyan acélszerkezetekhez, mint pl. a csarnokszerkezetek.

MŰSZAKI ADATOK	
Összetétel	Alkidgyanta, inert pigmentek és extenderek
Színárnyalat	Különböző RAL színek 200 kg charge-nagyságtól
Sűrűség	1,2 – 1,3 g/cm ³
Szárazanyag tartalom tömeg	65 ± 2 % a színárnyalattól függően
Szárazanyag tartalom térfogat	52 ± 1 % a színárnyalattól függően
Elméleti kiadósság	Kb. 10,3 m ² /kg, 40 µm száraz film rétegvastagságnál
Nedvesfilm tényező:	2,3

FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK

Aljzatelőkészítés

Tisztítás és zsirtalanítás, a rozsdá mechanikai eltávolítása, esetleg homokfúvással, majd alapozás a HENEDUR Eurogrund alapozóval.

Feldolgozás

Felhordás	Szórás sűrített levegővel vagy Airless/Airmix eljárással			
Hígítás	5 – 10 % Verdünnung für HENEX vagy Verdünnung 73 hígítókkal			
Szórási viszkozitás	25 – 100 DIN 53211 4 mm a mindenkori szóróberendezéstől függően			
Harmatpont	legalább 3°C-al a levegő és aljzathőmérséklet alatt			
Száradási idő	porszáraz	ragadásmentes	fogható	átszáradt
	20 – 30 perc	60 – 90 perc	3 óra	24 óra
Ajánlott rétegvastagság/száraz film	40-60 µm (egy munkafázisban/rétegben lehetséges)			

Tárolhatóság	Minimum 1 év lezárt, eredeti kiszerelesben +10 és 30°C közötti tárolási hőmérsékleten
Kiszereles	35 kg

19/01724/09.07/smi

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslataink, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Henelit

Henelit International Kft. • H-8000 • Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 2. • Telefon 0622/514-510 • Fax 0622/514-514