

## POLYLACK WOOD TRANSPARENT

### MŰSZAKI ADATLAP

**Leírás:** akrilát gyanta alapú, hőre habosodó festék

**Felhasználási terület:** beltéri fafelületek és faanyagú tartószerkezetek tűz elleni védelme, égéskésleltetése

**Tűzvédelmi osztályba sorolás:** B-s2,d0

#### Műszaki adatok

**Szín:** halványsárgás, opálos

**Szilárdanyag tartalom:** 64 ± 2 tömeg %

**Sűrűség:** 1,14 ± 0,06 g/cm<sup>3</sup>

**Anyagszükséglet:** 0,3 kg/m<sup>2</sup>

**Száradás:** átlagos száradási idő 20°C-on: porszár 1 óra, átszáradt 24 óra múlva

**Felület előkészítés:** a fa felület por- és egyéb szennyeződéstől mentes legyen korábban már kezelt ( lakkozott vagy festett ) felületeken nem alkalmazható

**Feldolgozás :** a festéket felkeverés után +5 °C és + 40 °C között, ecsettel, hengerrel vagy gépi szórással kell felhordani a szükséges mennyiségben

**Hígító:** a festék felhasználásra kész, de szükség esetén ( pl. levegő porlasztásos szórás ) 1-3% aromás hígítóval hígítandó

**Kiegészítő információk:** a termék feldolgozásával kapcsolatos további információkat a „Munkautasítás” tartalmazza.

a termék nem alkalmazható játékok, méhkasok, hajtató és üvegházak, és élelmiszerekkel közvetlenül érintkező tárgyak faanyagaihoz; nem alkalmazható kültéren, páralecsapódásnak, felnedvesedésnek, csapó esőnek kitett helyeken

**Tárolhatóság:** eredeti gyári csomagolásban a gyártástól számított 1 évig

**Kiszerezés:** 25 kg-os fém kanna

**Engedélyek:** ÉME A-163/2011

[www.dunamenti.hu](http://www.dunamenti.hu)

